

Hüdroisolatsioonimastiks TECHNONICOL N°24 (MGTN)



Toote tehniline spetsifikatsioon

Kirjeldus ja kasutus:

Mastiks «MGTN» on kohe kasutamiseks mõeldud naftabituumenist valmistatud toode, mida on modifitseeritud tehnoloogiliste lisandite, mineraalsete täiteainete ja orgaaniliste lahustitega.

«MGTN» mastiksit kasutatakse:

- ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks (vundamendid, keldrid, vaiad jt. maa-alused ja niiske keskkonnaga kokku puutuvad konstruktsioonid);
- metallpindade, puidu jms. hüdroisolatsiooni- ja antikorrosioonikihina.

Kasutusõpetus:

Enne kasutamist hoolikalt segada. Vajaliku konsistentsi saavutamiseks lahustada (nefras, solvent, vaitspirit). Pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, õlist, jääst ja muust mustusest. Poorsed pinnad peavad olema eelnevalt töödeldud bituumenpraimeriga. Mastiks kantakse kihiliselt pinnale pintsliga, pahtlilabida või kummikaabitsa abil. Mastiksi kulu ühele kihile on kuni 1 kg/m². Miinustemperatuuridel on soovitatav mastiks eelnevalt üles soojendada. Ühe kihi kuivamisega sõltuvalt kihi paksusest on 12-24 tundi. Lõplik kuivamine toimub 7 päevaga.

Pakend:

Pakitud plekkämbritesse: 20 kg

Säilivus:

Säilitada temperatuuril -20⁰C kuni +30⁰C kuivas ja pimedas kohas. Säilivuse garantiiaeg on 12 kuud.

Ohutusnõuded:

Mitte kasutada lahtise tule läheduses. Paigaldada hästi tuulutavates ruumides. Vältida mastiksi sattumist nahale ja silmadesse.

Tehnilised näitajad

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem:	
- betoon	0,1
- metall	0,1
Nakke tugevus kihtide vahel, N/m, mitte vähem:	2,0
Veeimavus 24 h jooksul, % kaaluline	0,4
Mittelenduvate ainete osakaal %, mitte vähem	65
Suhteline viskoossus, c, mitte vähem	10
Pehmenemine, ⁰ C, mitte vähem	80
Külmapainduvus 5,0±0,2 mm, -5 ⁰ C	Ei pragune
Veekindlus 72 h jooksul survega 0,001Mpa	Vastab

Tootja:

Zavod TechnoNicol, JSC
Kalinina, Leningradi oblast
188804 Viiburi
Venemaa

Maaletooja ja hulgimüük:

Maleko AS
Laki 14A, 10621 Tallinn
Tel. 664 4950
Faks 664 4951
e-mail: maleko@maleko.ee
www.maleko.ee