

# Katuse- ja hüdroisolatsioonimastiks TECHNONICOL N°21 (Tehnomast)



## Toote tehniline spetsifikatsioon

### Kirjeldus ja kasutus:

Mastiks «Tehnomast» on kohe kasutamiseks mõeldud naftabituumenist valmistatud toode, mida on modifitseeritud tehnikautšukiga, tehnoloogiliste lisandite, mineraalsete täiteainete ja orgaaniliste lahustitega. Mastiksi põhised katted on kõrge elastsusega, tugeva nakkega aluspinnaga, kuuma- ja niiskuskindlad.

«Tehnomast» mastiksit kasutatakse:

- katuse remondiks ja katteks (koos klaaskiudkangaga, bituumenrullmaterjalidega ja ilma);
- ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks (vundamendid, keldrid, vaiad jt. maa-alused ja niiske keskkonnaga kokku puutuvad konstruktsioonid);
- metallpindade hüdroisolatsiooni- ja antikorrosioonikihina, seal hulgas torud, autokered;
- basseinate, vannide, duširuumide põrandate hüdroisolatsiooniks;

### Kasutusõpetus:

Enne kasutamist hoolikalt segada. Pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, õlist, jääst ja muust mustusest. Mastiks kantakse pinnale pintsli, pahtlilabida või kummikaabitsa abil. Mastiksi kulu ühele kihile on 2 kg. Paigaldustemperatuur -10°C kuni +40°C. Miinustemperatuuridel on soovitatav mastiks eelnevalt üles soojendada. Ühe kihi kuivamisaeg sõltuvalt kihi paksusest on 12-24 tundi. Lõplik kuivamine toimub 7 päevaga.

### Kulu:

- hüdroisolatsioon – 2,5-3,5 kg/m<sup>2</sup>;
- liimimiseks – 1 kg/m<sup>2</sup>;

### Pakend:

Pakitud plekkämbritesse: 20 kg, 10 kg

### Säilivus:

Säilitada -20°C kuni +30°C kuivas ja pimedas kohas. Säilivuse garantiiaeg on 12 kuud.

### Ohutusnõuded:

Mitte kasutada lahtise tule läheduses. Paigaldada hästi tuulutavates ruumides. Vältida mastiksi sattumist nahale ja silmadesse.

## Tehnilised näitajad

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem:	
- betoon	0,45
- metall	0,9
Nakke tugevus kihtide vahel, MPa, mitte vähem:	
- rullmaterjalide vahel	0,3
- rullmaterjal – betoon	0,4
Katkevenivus, %, mitte vähem	500
Kuumakindlus, °C, mitte vähem	110
Külmapaindumus 5,0±0,2 mm, -50°C	Ei pragune

### Tootja:

Zavod TechnoNicol, JSC  
Kalinina, Leningradi oblast  
188804 Viiburi  
Venemaa

### Maaletooja ja hulgimüük:

Maleko AS  
Laki 14A, 10621 Tallinn  
Tel. 664 4950  
Faks 664 4951  
e-mail: maleko@maleko.ee  
www.maleko.ee